

Indicación de uso

Interior

Pared

Exterior

Piso

PEI / Tipo de tráfico

III GRAFITO  
III TERRACOTA  
IV ARENA  
IV GRIS  
IV MARFIL

III - Uso comercial tráfico ligero  
IV - Uso comercial tráfico moderado

ETT / Variación gráfica



3 Alto

Estructura



Estructura

Resistencia al deslizamiento



| Formato | Cantidad de gráficas | Espesor      | Peso por caja | Metros por caja | Piezas por caja |
|---------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 45X45   | 25                   | 8.0 ± 0.3 mm | 31.5 Kg       | 1.82 m²         | 9               |

Las variaciones de tono y color son características inherentes de todas las losetas ceramicas.  
Para resaltar la belleza natural del producto se recomienda mezclar al menos 6 cajas durante la instalacion.

Especificaciones de instalación requeridas:

| Formato | Instalación | Sistema de nivelación | Tipo de adhesivo | Tipo de boquilla | Ancho de boquilla (min) |
|---------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 45X45   | Lineal      | Requerido             |                  |                  | 4mm                     |

Especificaciones técnicas

| Pruebas                           | Resultado | Estándar                | Métodos        |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Resistencia al Rayado (Mohs)      | 7.0       | >=5.0                   | ASTM C1895     |
| Absorción de Agua (%)             | <6%       | <6%                     | ASTM C373      |
| Resistencia a la Flexión (Kg/cm²) | >350      | >300                    | E.N. ISO 13006 |
| Resistencia a Sustancias Químicas | Resiste   | Resiste                 | ASTM C650      |
| Fuerza de Adhesión (psi)          | >50       | >=50                    | ASTM C482      |
| Resistencia a la Helada           | Resiste   | Resiste                 | ASTM C1026     |
| Resistencia al Craquelado         | Resiste   | Resiste                 | ASTM C424      |
| Resistencia al Shock Térmico      | Resiste   | Resiste                 | ASTM C484      |
| Resistencia al Manchado           | Resiste   | De acuerdo a Resultados | ASTM C1378     |
| Coficiente Dinámico de Fricción*  | >0.42     | De acuerdo a Resultados | ANSI A326.3    |

Las pruebas son realizadas en el laboratorio de Interceramic.  
Nuestros productos cumplen con los estándares de la ANSI A 137.1 y A 137.3 (American National Standard Specifications for Ceramic Tile) bajo metodos de prueba de la ASTM (American Society for Testing and Materials) y la norma Europea E.N./ISO.



Política de garantía



Guia de limpieza y mantenimiento



Metódos y patrones de instalación



Utilizando adhesivos y boquillas Interceramic

