

Indicación de uso



Pared

Piso

Interior

Exterior

PEI / Tipo de tráfico



IV BEIGE  
IV CLAIR  
IV PERLE

IV - Uso comercial tráfico moderado

ETT / Variación gráfica



2 Moderado

Estructura



Liso

| Formato | Cantidad de gráficas | Espesor | Peso por caja | Metros por caja     | Piezas por caja |
|---------|----------------------|---------|---------------|---------------------|-----------------|
| 120X120 | 6                    | 9MM     | 31.8 Kg       | 1.44 m <sup>2</sup> | 1               |

Las variaciones de tono y color son características inherentes de todas las losetas ceramicas.  
Para resaltar la belleza natural del producto se recomienda mezclar al menos 6 cajas durante la instalacion.

Especificaciones de instalación requeridas:

| Formato | Instalación | Sistema de nivelación | Tipo de adhesivo     | Tipo de boquilla   | Ancho de boquilla (min) |
|---------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 120X120 | Lineal      | Requerido             | Adhesivo Advanced Fo | Boquilla sin Arena | 2MM                     |

Especificaciones técnicas

| Pruebas                            | Resultado | Estándar                | Métodos        |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Resistencia al Rayado (Mohs)       | 7.0       | >=5.0                   | ASTM C1895     |
| Absorción de Agua (%)              | <0.5%     | <0.5%                   | ASTM C373      |
| Resistencia a la Flexión (Kg/cm²)  | >350      | >350                    | E.N. ISO 13006 |
| Resistencia a Sustancias Químicas  | Resiste   | Resiste                 | ASTM C650      |
| Fuerza de Adhesión (psi)           | >50       | >=50                    | ASTM C482      |
| Resistencia a la Helada            | Resiste   | Resiste                 | ASTM C1026     |
| Resistencia al Craquelado          | Resiste   | Resiste                 | ASTM C424      |
| Resistencia al Shock Térmico       | Resiste   | Resiste                 | ASTM C484      |
| Resistencia al Manchado            | Resiste   | De acuerdo a Resultados | ASTM C1378     |
| Coefficiente Dinámico de Fricción* | >0.42     | De acuerdo a Resultados | ANSI A326.3    |

Las pruebas son realizadas en el laboratorio de Interceramic.  
Nuestros productos cumplen con los estándares de la ANSI A 137.1 y A 137.3 (American National Standard Specifications for Ceramic Tile) bajo metodos de prueba de la ASTM (American Society for Testing and Materials) y la norma Europea E.N./ISO.



Política de garantía



Guia de limpieza y mantenimiento



Metódos y patrones de instalación



Utilizando adhesivos y boquillas Interceramic

