Lumisense Rectificado

Piso Porcelanico Interceramic - Pulido

COSMO BIANCO

FICHA TÉCNICA

Observaciones :

Indicación de uso	PEI / Tipo de tráfico	ETT / Variación gráfica	Estructura
	III COSMO BIANCO III - Uso comercial tráfico ligero	3 Alto	

Formato	Cantidad de gráficas	Espesor	Peso por caja	Metros por caja	Piezas por caja
60X60	36	9.0 ± 0.3 mm	29 Kg	1.44 m²	4

Las variaciones de tono y color son caracteristicas inherentes de todas las losetas ceramicas.
Para resaltar la belleza natural del producto se recomienda mezclar al menos 6 cajas durante la instalacion.

Especificaciones de instalación requeridas:

Formato	Instalación	Sistema de nivelación	Tipo de adhesivo	Tipo de boquilla	Ancho de boquilla (min)
60X60	Lineal o Desfase Max 33%	Requerido	Adhesivo Expert Piso Sobre Piso	Boquilla sin Arena	2MM

Especificaciones técnicas

Pruebas	Resultado	Estándar	Métodos
Resistencia al Rayado (Mohs)	7.0	>=5.0	ASTM C1895
Absorción de Agua (%)	<0.5%	<0.5%	ASTM C373
Resistencia a la Flexión (Kg/cm²)	>350	>350	E.N. ISO 13006
Resistencia a Sustancias Químicas	Resiste	Resiste	ASTM C650
Fuerza de Adhesión (psi)	>50	>=50	ASTM C482
Resistencia a la Helada			ASTM C1026
Resistencia al Craquelado	Resiste	Resiste	ASTM C424
Resistencia al Shock Térmico	Resiste	Resiste	ASTM C484
Resistencia al Manchado	Resiste	De acuerdo a Resultados	ASTM C1378
Coeficiente Dinámico de Fricción*	<0.42	De acuerdo a Resultados	ANSI A326.3

Las pruebas son realizadas en el laboratorio de Interceramic.
Nuestros productos cumplen con los estándares de la ANSI A 137.1 y A 137.3 (American National Standard Specifications for Ceramic Tile) bajo metodos de prueba de la ASTM (American Society for Testing and Materials) y la norma Europea E.N./ISO.

Política de garantia

Guia de limpieza y mantenimiento

Metódos y patrones de instalación

Utilizando adhesivos y boquillas Interceramic

INTERCERAMIC®