

BELVEDERE DARK - BRECCIA WARM

Indicación de uso



Piso Interior Exterior

PEI / Tipo de tráfico

II BELVEDERE DARK
III BRECCIA WARMII - Uso residencial tráfico moderado
III - Uso comercial tráfico ligero

ETT / Variación gráfica



4 Aleatorio

Estructura



Liso

Formato	Cantidad de gráficas	Espesor	Peso por caja	Metros por caja	Piezas por caja
120X120	10	9MM	31.8 Kg	1.44 m ²	1

Las variaciones de tono y color son características inherentes de todas las losetas cerámicas.

Para resaltar la belleza natural del producto se recomienda mezclar al menos 6 cajas durante la instalación.

Especificaciones de instalación requeridas:

Formato	Instalación	Sistema de nivelación	Tipo de adhesivo	Tipo de boquilla	Ancho de boquilla (min)
120X120	Lineal	Requerido	Adhesivo Advanced Fo	Boquilla con Sellador	2MM

Especificaciones técnicas

Pruebas	Resultado	Estándar	Métodos
Resistencia al Rayado (Mohs)	7.0	>=5.0	ASTM C1895
Absorción de Agua (%)	<0.5%	<0.5%	ASTM C373
Resistencia a la Flexión (Kg/cm ²)	>350	>350	E.N. ISO 13006
Resistencia a Sustancias Químicas	Resiste	Resiste	ASTM C650
Fuerza de Adhesión (psi)	>50	>=50	ASTM C482
Resistencia a la Helada	Resiste	Resiste	ASTM C1026
Resistencia al Craquelado	Resiste	Resiste	ASTM C424
Resistencia al Shock Térmico	Resiste	Resiste	ASTM C484
Resistencia al Manchado	Resiste	De acuerdo a Resultados	ASTM C1378
Coeficiente Dinámico de Fricción*	<0.42	De acuerdo a Resultados	ANSI A326.3

Las pruebas son realizadas en el laboratorio de Interceramic.

Nuestros productos cumplen con los estándares de la ANSI A 137.1 y A 137.3 (American National Standard Specifications for Ceramic Tile) bajo métodos de prueba de la ASTM (American Society for Testing and Materials) y la norma Europea E.N./ISO.



Política de garantía



Guía de limpieza y mantenimiento



Métodos y patrones de instalación



Utilizando adhesivos y boquillas Interceramic

INTERCERAMIC®