


Indicación de uso



ETT / Variación gráfica



Estructura



Formato	Cantidad de gráficas	Espesor	Peso por caja	Metros por caja	Piezas por caja
20X30	20	8.5 ± 0.5 mm	19 Kg	1.5 m²	25

Las variaciones de tono y color son características inherentes de todas las losetas ceramicas.
Para resaltar la belleza natural del producto se recomienda mezclar al menos 6 cajas durante la instalacion.

Especificaciones de instalación requeridas:

Formato	Instalación	Sistema de nivelación	Tipo de adhesivo	Tipo de boquilla	Ancho de boquilla (min)
20X30	Lineal	No aplica	Adhesivo Premium Anti	Boquilla con Sellador	2MM

Especificaciones técnicas

Pruebas	Resultado	Estándar	Métodos
Absorción de Agua (%)	<20%	<20%	ASTM C373
Resistencia a la Flexión (Kg/cm²)	>150	>150	E.N. ISO 13006
Resistencia a Sustancias Químicas	Resiste	Resiste	ASTM C650
Fuerza de Adhesión (psi)	>50	>=50	ASTM C482
Resistencia al Craquelado	Resiste	Resiste	ASTM C424
Resistencia al Manchado	Resiste	Resiste	ASTM C1378

Las pruebas son realizadas en el laboratorio de Inter ceramic.
Nuestros productos cumplen con los estándares de la ANSI A 137.1 y A 137.3 (American National Standard Specifications for Ceramic Tile) bajo metodos de prueba de la ASTM (American Society for Testing and Materials) y la norma Europea E.N./ISO.



Política de garantía



Guia de limpieza
y mantenimiento



Métodos y patrones
de instalación



Utilizando adhesivos y
boquillas Inter ceramic

